

Upute za postavljanje

SMART MAGNETIC PLASTER

Smart magnetska gipsana žbuka je dvoslojna visokoučinkovita magnetska površina

Molimo vas da najprije pažljivo pročitate ovu uputu a nakon toga slijedite pojedine korake za ispravnu primjenu. Sve daljnje informacije naći ćete na našoj web-stranici www.smartersurfaces.hr.

1. MJERENJE

Pažljivo izmjerite područje i osigurajte se da imate na raspolaganju 2kg magnetske gipsane žbuke na 1m².

2. PRIPREMA

Provjerite površinu. Ona mora biti čista, suha i sposobna nositi magnetsku gipsanu žbuku. Pokrijte sve rubove, električne prekidače i armature ljepljivom trakom. nanesite zatim jedan bijeli Smart temeljni premaz da zagladite površinu.

Obratite pažnju na to da temeljni prema

bude suh prije nanošenja Smart magnetske gipsane žbuke.

3. MIJEŠANJE

Odmah nakon otvaranja spremnika s gipsanom žbukom, morate je dobro promiješati. Ne razrjeđujte gipsanu žbuku jer je već spremna za primjenu.

4. SLOJ 1 - NANOŠENJE

Stručnjaci čeličnom žlicom (mistrijom, nap. prev.) nanose 1kg po m² ili 1,2 mm po sloju.

Amateri trebaju odvagati 1kg gipsane žbuke i nanijeti je "kartušom" (nap. prev.) na površinu od 1m². Čim je nanijeta, treba je ravnomjerno raspodijeliti valjkom sa kratkim vlaknima. ovaj postupak ponavljajte u segmentima po 1m².

5. SLOJ 1 - ZAGLAĐIVANJE

Kad se gipsana žbuka prosuši, upotrijebite čeličnu zidarsku žlicu da zagladite površinu prije nego postane suha. Ovaj sloj ostavite da se potpuno osuši (najmanje 6 sati) prije nego što nanesete drugi sloj.

6. NANOŠENJE

Nanесите drugi sloj gipsane žbuke na način da ponovite korak 4.

7. ZAGLAĐIVANJE

Pričekajte jedan do dva sata ili dok gipsana žbuka ne bude djelomično suha. Tada upotrijebite čeličnu zidarsku žlicu da zagladite površinu dok ova nije potpuno suha. Ako je potrebno upotrijebite vlažnu krpnu da lagano vlažite površinu za vrijeme zaglađivanja.

8. KONTROLA

Nakon što se osušio i drugi sloj temeljnog premaza, mora se provjeriti ima li na površini neravnina ili nepravilnosti. U slučaju da ih ima, mogu se popraviti tankim slojem gipsane žbuke. Gipsanu žbuku treba nanijeti čeličnom zidarskom žlicom po površini da bi se postigao gladak i ravnomjeran rezultat.

9. SUŠENJE I EVENTUALNO ZAGLAĐIVANJE

Površinu ostavite da se suši najmanje 24 sata. Kad je površina suha, možete je lagano izbrusiti i zagladiti zadnje male nepravilnosti.

Sada je površina spremna za korištenje kao magnetska površina ili kao podloga za boju po vašem izboru.

Za vašu Smarter Surface površinu upotrebljavajte Smart Neodym magnete ili neke druge Neodym magnete.

Pažnja:

Uobičajeni magneti za kućanstvo nisu prikladni.

Klauzula o jamstvu

Za prodaju naših proizvoda vrijede naši opći poslovni uvjeti koje možete naći na www.smartersurfaces.hr.